

PENOSIL Premium All Interior SpeedFix 697



PENOSIL Premium All Interior SpeedFix 697 adeziv cu o foarte bună aderență inițială, adecvat pentru interior, gata de utilizare, pe bază de dispersie acrilică. Potrivit pentru lipirea diferitelor materiale, cum ar fi lemn, pietre nefinisate, beton, gips-carton, ceramică, diferite tipuri de cărămizi, polistiren. Atunci când este întărit, adezivul este rezistent la umezeală și UV și poate fi vopsit.

Domenii de utilizare

Adezivul este destinat utilizării generale și este potrivit pentru șantierele de construcții la instalarea panourilor din lemn și gips carton, armarea articulațiilor cu șuruburi și reducerea numărul de șuruburi necesar. La lucrările de finisare, pentru instalarea cornișelor de uși și podele și a diverselor detalii decorative. Adezivul se recomandă pentru lipirile rigide și, prin urmare, nu este adecvat pentru lipirea conexiunilor mobile. Nu utilizați adezivul pentru lucrări subacvatice sau în zone care sunt în contact permanent cu apa. Se recomandă un test preliminar pentru a asigura compatibilitatea adezivului cu suprafața pe care se aplică.

Condiții de aplicare

Temperatura de utilizare + 5°C până la + 30°C. În timpul procesului de întărire, adezivul emană umezeala, fiind foarte importantă asigurarea unei ventilații suficiente pentru a reduce umiditatea. Întărirea poate fi încetinită dacă cele două suprafețe conectate sunt neporoase.

Instrucțiuni de folosire

Suprafețele trebuie curățate de grăsime, ulei, praf și particule libere. Tăiați capătul filetat al cartușului și înșurubați duza de aplicare a adezivului. Tăiați capătul duzei astfel încât să formați o deschidere adecvată pentru aplicare. Introduceți cartușul cu duza în pistolul de aplicare și umpleți duza cu masă adezivă prin pomparea în mod repetat a declanșatorului. Aplicați adezivul pe suprafața piesei care urmează să fie lipită și atașați-o imediat pe substrat. Componentele mai ușoare ar trebui să fie sprijinite timp de 2-3 ore, în timp ce piesele mai grele și suspendate trebuie să fie susținute până când adezivul este complet uscat. Întărirea finală a adezivului depinde de grosimea stratului de adeziv, materialele lipite și umiditatea atmosferică. Una dintre suprafețele lipite ar trebui să fie permeabilă la vaporii de apă, pentru a permite ca lipirea să se solidifice. După uscarea finală adezivul poate fi vopsit cu vopsea acrilică.

Curățare

Pentru a curăța adezivul neîntărit, utilizați apă. Adezivul întărit poate fi îndepărtat mecanic.

PENOSIL

Krimelte Ltd.
Suur-Paala 10, 13619 Tallinn
ESTONIA
tel: +372 605 9300
fax: +372 605 9315
e-mail: krimelte@krimelte.ee
www.krimelte.com

www.penosil.com

Date tehnice

Proprietăți	Unitate măsură	Valoare
Timp	minute	3-5
Timp uscare la suprafață	minute	10
Timp de uscare	mm/24h	2-3
Densitate	g/cm ³	1,3
Rezistența la temperaturi	°C	-30 până la +70

Parametrii menționați s-au obținut la +23 °C și 50% umiditate, dacă nu s-a specificat altfel.

Culori

Alb.

Ambalare

Cartuș de 290ml - 12 cartușe în bax.

Condiții de depozitare

Se asigură o perioadă de valabilitate de 12 luni de la data de producție dacă se păstrează în loc răcoros și uscat, în amblajul original, sigilat, la temperaturi între +5°C și +30°C.

Măsuri de siguranță

Evitați contactul cu pielea și ochii. La contactul produsului cu ochii, clătiți imediat ochii multă apă și consultați medicul. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Informații detaliate privind siguranța sunt disponibile pe fișa tehnică de securitate (SDS).

Condiții de reciclare

Ambalajele trebuie golite și eliminate în conformitate cu normele și regulile în vigoare.