PENOSIL

Krimelte Ltd.
Suur-Paala 10, 13619 Tallinn
ESTONIA
tel: +372 605 9300
fax: +372 605 9315
e-mail: krimelte@krimelte.ee
www.krimelte.com

www.penosil.com

FIŞĂ TEHNICĂ

PENOSIL Premium All Exterior SpeedFix 777

PENOSIL Premium All Exterior SpeedFix 777 - etanșant adeziv cu aderență deosebită, pentru uz exterior. Produsul are o aderență foarte bună cu cele mai multe substraturi și în special la lipirile inițiale. Potrivit pentru suprafețe umede, nu provoacă coroziune pe metale. Adezivul este rezistent la UV și la intemperii, poate fi vopsit, nu se contractează în timpul procesului de întărire și nu conține componente dăunătoare.

Domenii de utilizare

Potrivit pentru lipire și etanșare în exterior. Se folosește în construcțiele cu necesitate de putere mare de aderență pentru lipirea structurilor de metal, piatră și lemn, precum și pentru construcții generale. Aderă bine la cele mai multe materiale de construcție cum ar fi lemn, cărămizi, beton, sticlă, cupru, oțel galvanizat, aluminiu etc. Adezivul are proprietăți bune de suprimare a vibrațiilor și a zgomotului.

Condiții de aplicare

Toate suprafețele trebuie să fie fără praf, curățate de murdărie, grăsimi, ulei și apă. Temperatura de aplicare de la +5°C până la +40°C. Nu utilizați pentru etanșarea îmbinărilor subacvatice. Verificați aderența agentului de etanșare adezivă la substrat înainte de utilizare, pentru a vă asigura că produsul este potrivit pentru scopul dorit. Nu folosiți la rosturile de piatră naturală.

Instrucţiuni de folosire

Tăiați capătul filetat al cartușului și înșurubați duza de aplicare pentru a adezivului. Tăiați capătul filetat la un unghi de aproximativ 45°, astfel încât să se producă o deschidere adecvată pentru aplicare. Așezați cartușul împreună cu aplicatorul în pistol și umpleți duza de aplicare cu adeziv etanșant, prin apăsarea repetată a declanșatorului. Aplicați adezivul pe suprafață și apoi împreunați prin apăsare suprafețele de lipit. Exercitați presiune mecanică pe zona de lipit timp de 2 ore. Pentru îmbinările critice, piesele trebuie menținute sub presiune mecanică până când masa de adeziv se usucă complet (a se vedea informații tehnice). Pentru a obține o îmbinare curată, utilizați o bandă de mascare înainte de a aplica materialul de etanșare adeziv. Scoateți banda înainte finisarea finală a agentului de etanșare adeziv. Viteza de uscare depinde de temperatura și umiditatea mediului. Evitați încărcarea termică, mecanică și chimică înainte de întărirea finală..

Krimelte Ltd.
Suur-Paala 10, 13619 Tallinn
ESTONIA
tel: +372 605 9300
fax: +372 605 9315
e-mail: krimelte@krimelte.ee
www.krimelte.com

Curățare
Utilizați solvenți organici, cum ar fi acetona sau alcoolul, pentru a îndepărta etanșantul adeziv neîntărit. Etanșantul uscat trebuie îndepărtat mecanic.

Date tehnice

Proprietăți	Unitate măsură	Valoare
Timp uscare la suprafață (+23°C/23% r.h.)	minute	10
Timp de uscare	Mm/24h	3
Densitate (DIN 53479)	g/cm³	1,55 ± 0,05
Poprietăți adeziv uscat		
Duritate (A Shore)		60 ± 5
Rezistența la întindere (ISO 37)	N/mm²	3,2
Modulul de elasticitate la alungire de 100%	N/mm²	2,8
Elongație la punctul de rupere (ISO 37)	%	150 ± 10
Rezistența la temperatură după întărire	°C	-40 până la +80

Parametrii menţionați s-au obţinut la +23 °C şi 50% umiditate, dacă nu s-a specificat altfel.

Culori
Gri

Ambalare
Cartuş de 290ml, 12 cartuşe în bax.

Condiţii de depozitare
Se asigură o perioadă de valabilitate de 12 luni de la data de producție dacă se păstrează în loc răcoros şi uscat, în amablajul original, sigilat, la temperaturi între +5°C şi +30°C.

Măsuri de siguranţă
Asigurați o ventilație suficientă în timpul aplicării. Evitați contactul cu pielea și ochii. În cazul contactului cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și consultați medicul. Foarte inflamabil, ține departe din surse de aprindere, foc deschis și nu fumați în apropierea produsului. A nu se lasa la indemana copiilor. Mai multe informații sunt disponibile pe fișa tehnică de securitate a produsului (SDS).

Condiții de reciclare
Ambalajele trebuie golite și eliminate în conformitate cu normele și regulile în vigoare.

Notă: Instrucțiunile din prezenta documentație se bazează pe testele efectuate de producător și sunt prezentate cu bună-credință. Datorită variațiilor materialelor și substraturilor, precum și a diferitelor posibilități de aplicare care nu țin de controlul nostru, producătorul nu este responsabil pentru rezultatele obținute. În orice caz, se recomandă testarea adecvării produsului la locul de aplicare.